



tesa® 4843

Produkt Information



Premium Bygg- och skyddstejp, UV 2 veckor, orange

Produktbeskrivning

tesa® 4843 bygg- och skyddstejpen kommer inte att svika dig, oavsett årstid, eftersom den stabila tejpens fäster även när det är kallt. Detta innebär att tejpens ger optimalt skydd för fasadrenovering, målnings-, stuckatur- och putsarbeten. Den består av en stabil, slitstark, mjuk PVC-film och har ett åldersbeständig häftämne av naturgummi. Den är särskilt lämplig som grund för målnings- och putsarbeten. Tejpens är för utvändigt bruk och kan sitta upp till 2 veckor utan att lämna häftämneshalter. Kan monteras vid temperaturer ned till 0° C. Tejpens är beständig mot fukt, svaga syror och alkaliska lösningar, samt en rad olika kemikalier. Tejpens är mycket lämplig som skarvtejp för att täta skarvar mot för snabb förångning av vatten. Testa alltid tejpens på ett mindre synligt ställe så att underlaget inte skadas när tejpens tas bort.

Egenskaper

- Utomhusapplikationer
- Bra skydd för släta och något grova ytor
- För applikationer som kräver hög vidhäftningsstyrka (t.ex. rappnings-, målnings-, gips-, murverks- och stuckaturarbeten)
- Även lämplig för försegling av påsar, heavy duty-inslagning och andra DIY-applikationer
- För temperaturer över 0 °C

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|------------|------------------|--------|
| • Bärare material | PVC-folie | • Total tjocklek | 122 µm |
| • Typ av häftämne | Naturgummi | | |

Egenskaper

- | | | | |
|--------------------|---------|--------------------|---------|
| • Brottöjning | 200 % | • Hand tearability | god |
| • Brottstyrka | 23 N/cm | • UV beständighet | 2 weeks |
| • Fuktbeständighet | god | | |

Häftförmåga

- | | |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 1.2 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa® 4843

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?mp=04843>